

# WOODMAX

## UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO

P 11.551

### CHARAKTERISTIKA

Jednosložkové lepidlo na bázi polyvinylacetátu s přísadami určenými k dosažení elastických spojů.

Spoj po dosažení plné pevnosti získává dobrou přilnavost k dřevěnému povrchu, dřevu podobným materiálům či plastům.

### POUŽITÍ

- lepení papíru
- lepení lepenky
- lepení obalů
- lepení papíru se dřevem
- lepení textilií se dřevem
- lepení masivního dřeva, dřevotřísky nebo dřevovláknitých desek a dalších, dřevu podobných, materiálů k dosažení elastických spojů vystavených statickým a dynamickým zatížením
- lepení jiných materiálů na bázi dřeva
- určeno pro použití lisování za studena a pro ruční lepení

### PARAMETRY

Obsah sušiny	55 ± 2 [%]
Brookfield viskozita	10 000 ÷ 18 000 [mPas]
pH	4 ± 1
MTTF	+5 ± 1 [°C]
Spoj	Bezbarvý, odolný proti stárnutí

### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ LEPIDLA

#### Příprava materiálu

Povrch připravený pro lepení musí být suchý, očištěný, bez prachu a zbavený mastnoty a tuků, které mohou snížit přilnavost. Elementy určené k lepení musí být hranami k sobě. Dřevěný povrch by měl mít vlhkost 8 ÷ 12 [%].

#### Nanesení lepidla

Před použitím lepidlo důkladně promíchejte. Lepidlo může být nanášeno v jednu nebo obě lepené strany, za použití štětce, stěrky, plnicí nádoby, aplikátorem, ručním válečkem nebo strojově (pomocí nástřiku nebo válců). Doporučené množství lepidla je odvozeno od typu povrchu a činí 120 ÷ 180 [g/ m<sup>2</sup>].

Lepidlo nezpůsobuje zbarvení dřeva. Při práci s lepidlem doporučujeme vyhýbat se nanášení pomocí nástrojů obsahující železo.

#### Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti: 3 ÷ 8 [min]. Doba zpracovatelnosti je závislá od druhu lepených spojů, pórovitosti dřeva, okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a množství lepidla, které bylo naneseno. Lepit spoje je možné tak dlouho, dokud je lepidlo vlhké (bílé)

## **Teplota lepení**

Použitelnost je při teplotě vyšší než + 5 [°C]. Vztahuje se na okolní teplotu a především na teplotu lepených materiálů i samotného lepidla.

## **Dobré výsledky lepení jsou zaručeny při splnění následujících podmínek:**

Teplota procesu lepení	15 ÷ 25 [°C]
Úměrná vlhkost vzduchu	40 ÷ 70 [%]
Vlhkost dřeva	8 ÷ 12 [%]
Množství naneseného lepidla	120 ÷ 180 [g/m <sup>2</sup> ]
Doba zpracování	3 ÷ 8 [min]

## **LISOVÁNÍ**

### **- tlak lisování**

v rozmezí 0,1 ÷ 1,2 [N/mm<sup>2</sup>] v závislosti od pnutí v lepených spojích u různých materiálů. V případě ručního nanášení lepidla, sevřete lepené plochy tak, aby nedocházelo k úniku lepidla mezi spoji.

### **- doba lisování**

záleží na rozdílu lepených materiálů, jejich pórovitosti, vlhkosti, na teplotě, naneseném množství a napětí v lepených spojích.

Lepené části musí zůstat pod lisem dokud nebude dosažena síla dovolující další proces výroby nebo přepravy.

### **- doporučený průměr doby lisování**

- lisování za studena 15 ÷ 30 [min]

## **ČIŠTĚNÍ**

Nářadí může být umýváno ve vodě ihned po dokončení práce. Nedoporučujeme nechat zaschnout lepidlo na náradí. Zaschlé lepidlo odstraňte z náradí mechanicky poté, co jej necháte 1h odmočit v horké vodě.

## **BALENÍ A TRANSPORT**

Produkt nabízíme v nádobách z plastu v objemech 20 kg, 60 kg a 1000 kg. Balení a doprava nepodléhá RID/ADR předpisům. Po dohodě mezi klientem a výrobcem je možná i jiná varianta balení. Obal nemá negativní vliv na jakost produktu.

## **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte v originálních, pevně uzavřených obalech při teplotě od + 5 do + 30 [°C]. Produkt skladovaný v těchto podmínkách zachovává svoje vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

**L.P.D. group**

tel./ fax: +420 596 013 428

e-mail: obchod@lpdgroup.cz

[www.lpdgroup.cz](http://www.lpdgroup.cz)