Třídění podlahových prken ESCO podle kvality.

Zdravé suky povoleny
Otevřené suky do průměru **15 mm** povoleny
Přírodní zbarvení povoleno
Drobná hnědá očka povolena
Pero a drážka po všech čtyřech stranách
Úpravy hrany mikrofáze
(1 mm sražené podélné hrany)
Tloušťka 20 mm, 14 mm
Šířka prken:
- při tloušťce prken 20 mm 120 - 220 mm
- při tloušťce prken 14 mm 130 a 150 mm
délky prken 60 cm - 280 cm
(80% zakázky 150 cm+ 20% zakázky 150 cm-)

Zdravé suky povoleny
Otevřené suky do průměru **35 mm** povoleny
Přírodní zbarvení povoleno
Drobná hnědá očka povolena
Běl povolena max 6%
Úpravy hrany mikrofáze
(1 mm sražené podélné hrany)
Tloušťka 20 mm, 14 mm
Šířka prken:
- při tloušťce prken 20 mm 120 - 220 mm
- při tloušťce prken 14 mm 130 a 150 mm
délky prken 60 cm - 280 cm
(80% zakázky 150 cm+ 20% zakázky 150 cm-)

Otevřené suky povoleny
Praskliny povoleny
Běl povolena
Přírodní barevné rozlišení povoleno
Úpravy hrany mikrofáze
(1 mm sražené podélné hrany)
Tloušťka 20 mm, 14 mm
Šířka prken:
- při tloušťce prken 20 mm 120 - 220 mm
- při tloušťce prken 14 mm 130 a 150 mm
délky prken 60 cm - 280 cm
(80% zakázky 150 cm+ 20% zakázky 150 cm-)

Pro více informací nás kontaktujte na tel. 585 204 759 nebo 777 727 398.