

MOKRUTEX HQ PP

PLOŠNÁ HMOTNOST ČSN EN 965 (80 6123)	g.m ⁻²	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
PEVNOST ČSN EN ISO 10319 (80 6125)	kN.m ↑	8 -1	11 -1	14 -1	16 -1	20 -2	27 -2	37 -2	43 -3	51 -3	59 -3
	→	8 -1	11 -1	14 -1	16 -1	20 -2	27 -2	37 -2	43 -3	51 -3	59 -3
TAŽNOST ČSN EN ISO 10319 (80 6125)	% ↑	85 ±20	85 ±20	80 ±20	80 ±20	90 ±20	80 ±20	85 ±20	70 ±20	80 ±20	90 ±20
	→	95 ±20	90 ±20	90, ±20	90 ±20	100 ±20	90 ±20	95 ±20	90 ±20	85 ±20	80 ±20
CBR TEST ČSN EN ISO 12 236 (80 6127)	kN	1,4 -0,1	2 -0,1	2,3 -0,1	2,6 -0,1	3,2 -0,3	4,2 -0,2	5,7 -0,2	6,8 -0,3	8,5 -0,5	10 -1
PYRAMIDÁLNÍ TEST EN 14574	N					308 -20	308 -20	541 -70	541 -70	955,6-60	955,6-60
VEL. OTVORŮ-PRŮLINY O ₉₀ ČSN EN ISO 12 956 (80 6143)	µm	142 ±15	142 ±15	103 ±15	103 ±15	91 ±15	91 ±15	69 ±15	69 ±15	65 ±10	65 ±10
PRORAŽENÍ KUŽELEM ČSN EN 918 (80 6124)	mm	20 +2	14 +3	10 +2	9 +2	7,5 +2	7 +2	4,6 +1	3 +1	2 +1	1,6 +0,4
Prop.vody KOLMO K ROVINĚ ČSN EN ISO 11058 (80 6141)	m.s ⁻¹	9,47.10 ⁻²	9,47.10 ⁻²	7,69.10 ⁻²	7,69.10 ⁻²	6,95.10 ⁻²	6,95.10 ⁻²	2,81.10 ⁻²	2,81.10 ⁻²	2,18.10 ⁻²	2,18.10 ⁻²
Propustnost v ROVINĚ EN ISO 12958, zatíž. 200[kPa]	l/m.s grand =1							3,37.10 ⁻³	3,37.10 ⁻³	1,59.10 ⁻³	1,59.10 ⁻³
ODOLNOST PROTI POVĚTR- NOSTNÍM VLIVŮM EN ISO 12224		Zakrýt v den uložení. Je nutno chránit před UV zářením, výrobek je určen do přírodních nekontaminovaných zemín s 4<pH<9 a teplotou zeminy< 25°C.									
		Životnost 5 let.			Životnost 25 let						
ODOLNOST PROTI OXIDACI ENV ISO 13438 tolera.± 10 %	%			92	92	86	102	103	76,6	96	96
				98	98	106	106	103	79,4	95,9	95,9
ODOLNOST PROTI MIKROORGANISSMŮM EN 12225 tolerance ± 10%	%			108	108	106	102	107	103	101	101
				110	110	102	98	102	101	96,2	96,2
ÚČINNOST OCHRANY EN 13719 tolerance ± 10%	%					2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Maximální šíře rolí	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Délka rolí - navrhovaná	m	100	100	100	100	100	100	70	60	50	40

Předpokládané použití: hmotnost 100 – 150g/m² **F,F+S**, hmotnost 200 – 250g/m² **F,F+S,R**, hmotnost 300 – 400g/m² **F,F+S,P,R**

Hmotnost 500 – 1000g/m² **D,F,F+S,P,R**.

Funkce: **S**-separační,oddělovací **F**-filtrační, **D**-drenážní,odvodňovací, **P**-ochranná, **R**-zpevňovací,vyztužovací

Výrobce: RETEX a.s.
U Nádraží 894
672 01 Moravský Krumlov

tel: +420/515 209 507
fax:+420/515 322 807
e-mail:badinova@retex.cz